

Показатели теплопроводности стен

Сводная таблица решений CLT-термо по толщине панели, составу утеплителя и расчетному значению R.

№	Толщина / тип панели	Конфигурация стены	R
1	120 мм	Белтермо 40 мм + 80 мм древесина	1.65
2	120 мм	ПИР 40 мм + 80 мм древесина	2.21
1	200 мм	Белтермо 120 мм + 80 мм древесина	3.18
2	200 мм	ПИР 40 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина	3.87
3	200 мм	ПИР 80 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина	4.59
4	200 мм	ПИР 120 мм + 80 мм древесина	5.23
1	280 мм	Белтермо 200 мм + 80 мм древесина	5.12
2	280 мм	ПИР 40 мм + Белтермо 160 мм + 80 мм древесина	5.68
3	280 мм	ПИР 80 мм + Белтермо 120 мм + 80 мм древесина	6.37
4	280 мм	ПИР 120 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина	6.99
5	280 мм	ПИР 160 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина	7.57
6	280 мм	ПИР 200 мм + 80 мм древесина	8.20

Примечание: значения R приведены по предоставленной таблице для CLT-термо. Для проектной документации требуется сверка с актуальными расчетными материалами производителя, сертификатами и требованиями конкретного объекта.